

標準篩用金網 JIS規格 JIS Z 8801					粒度試験方法 JIS Z 2601			
目 開	線 径	開孔面積	重 量	参考値	ASTM E11	粒度係数	ふるい	表面安定度
mm	mm	%	kg/m <sup>2</sup>	Mesh	メッシュ	Sn	段数	
<b>3.35</b>	<b>1.27</b>	<b>53</b>	<b>4.6</b>	<b><u>5.5</u></b>	<b>No. 6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>生型</b>
<b>2.36</b>	<b>1.03</b>	<b>48.5</b>	<b>4</b>	<b>7.5</b>	<b>No. 8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	
<b>1.7</b>	<b>0.84</b>	<b>44.8</b>	<b>3.6</b>	<b>10</b>	<b>No. 12</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	
<b>1.18</b>	<b>0.63</b>	<b>42.3</b>	<b>3</b>	<b><u>14</u></b>	<b>No. 16</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>自硬性</b>
<b>0.85</b>	<b>0.52</b>	<b>38.3</b>	<b>2.5</b>	<b>18.5</b>	<b>No. 20</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	
<b>0.6</b>	<b>0.39</b>	<b>36.7</b>	<b>2</b>	<b>25.6</b>	<b>No. 30</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	
<b>0.425</b>	<b>0.29</b>	<b>35.3</b>	<b>1.5</b>	<b>36</b>	<b>No. 40</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	
<b>0.3</b>	<b>0.21</b>	<b>34.9</b>	<b>1.1</b>	<b>50</b>	<b>No. 50</b>	<b>63</b>	<b>8</b>	
<b>0.212</b>	<b>0.15</b>	<b>34.1</b>	<b>0.85</b>	<b>70</b>	<b>No. 70</b>	<b>89</b>	<b>9</b>	
<b>0.15</b>	<b>0.1</b>	<b>34.9</b>	<b>0.55</b>	<b>100</b>	<b>No. 100</b>	<b>125</b>	<b>10</b>	
<b>0.106</b>	<b>0.075</b>	<b>34.3</b>	<b>0.42</b>	<b>140</b>	<b>No. 140</b>	<b>178</b>	<b>11</b>	
<b>0.075</b>	<b>0.052</b>	<b>34.9</b>	<b>0.29</b>	<b>200</b>	<b>No. 200</b>	<b>249</b>	<b>12</b>	
<b>0.053</b>	<b>0.037</b>	<b>34.7</b>	<b>0.23</b>	<b>282</b>	<b>No. 270</b>	<b>355</b>	<b>13</b>	
						<b>631</b>	<b>Pan</b>	

